

Atradne	Dravnieki		
Atskaite	1464 Atskaite pa ģeoloģiskajiem izpētes darbiem Dravneku mālu atradnē Aizkujas ciemā, Cesvaines rajonā. M. E. Stiebriņš. 1951		
citas atskaites	5691 Iepriekšējs pārskats par māla pētījumu darbiem Cesvaines rajona Dravnieku ķieģeļrūpnīcas apkārtnē. K. Skrastiņš. 1952		
Atrašanās vieta	56°27'26"	z.p.	
		a.g.	
Krājumi (tūkst. m3)	284,71		
kategorija	A2	212,5	
	B	72,21	

Iegulas raksturojums

		biezums		platība (m3)	piezīmes
		no	līdz vidēji		
Segkārtā	smiltis	0,2	1		
Derīgais slānis	bezakmens māls	2,2	5,3		Pelēkbrūna krāsa, slāņa augšējā daļā karbonātu konkrēcijas
Pagulu slānis	morēna				

Hidroģeoloģija:

Vidējais granulometriskais sastāvs			
	no	līdz	vidēji
>0.05	2,9	9	5,22
0.05-0.005	30,05	35,5	32,89
<0,005	59	66,3	61,89

Vidējais ķīmiskais sastāvs		
	I-6	I-8
kars. Zud.	12,2	11,32
CO2	8	7,6
SiO2	51,44	51,92
Fe2O3	6,21	6,92
TiO2	0,46	0,34
Al2O3	11,33	12,04
CaO	9,96	9,87
MgO	3,11	3,18
SO3	-	-
Na2O	5,29	4,41
K2O		

Vidējais minerālais sastāvs

Veiktās analīzes (skaits):	
ķīmiskais sastāvs	2
granulometriskais sastāvs	8
dabiskais mitrums	11
keramiskās īpašības	5
filtrācijas koef.	2

Fizikālmehāniskās īpašības 36-47. lpp

Izmantošana
Ķieģeļiem, drenu caurulēm, citiem vidēji blīviem keramikas izstrādājumiem