

Krājumi (tūkst. m3)		867,33
kategorija	A2	661,91
	B	205,42

Iegulas raksturojums

Kvartārs				
		biezums		
		no	līdz	vidēji
		platība (m2)		piezīmes
Segkārtā	augsnē	0,05	0,6	
Derīgais slānis	slokšņu māls	0,3	5,25	263000
		Augšdaļā brūnā krāsā, apakšdaļa - pelēkā		
Pagulu slānis	morēna			

Hidroģeoloģija:
Gruntsūdeņi nav konstatēti

Vidējais granulometriskais sastāvs

	no	līdz	vidēji
2-1	0	0,4	0,22
1-0.5	0	1	0,34
0.5-0.2	0	3,3	1,1
0.2-0.1	0,2	11,5	2,14
0.1-0.06	0,1	7	1,6
0.06-0.01	8,4	32,7	20,6
0.01-0.005	6,4	23,7	14,2
<0.005	49	77,9	59,8

Vidējais ķīmiskais sastāvs

	79.p. (dziļums 0.3-2.5m)	80.p. (dziļums 0.05-1.8m)
kars. Zud.	11,12	11,16
CO2	9,9	10,1
SiO2	55,82	54,12
Fe2O3	4,67	4,24
TiO2	0,38	0,44
Al2O3	11,19	12,76
CaO	10,53	10,89
MgO	3,45	3,97
SO3	0,2	0,16
Na2O		
K2O		

Vidējais minerālais sastāvs

Veiktās analīzes (skaits):

ķīmiskais sastāvs
minerālais sastāvs
granulometriskais sastāvs
CO2 saturs
tilpuma masa
plasticitāte
dabiskais mitrums
keramiskās īpašības
filtrācijas koef.
pusrūpnieciskās pārbaudes

Fizikālmehāniskās īpašības84-86; 87-117lpp

Izmantošana

Ķieģeļiem, drenu caurulēm

Cita informācija

1878.g. Priekulē uzcelts ķieģeļceplis